



8.2 gr/Dn

NYLON

Red trenzada fabricada con multifilamento de poliamida 6.

Baja flotabilidad (hundimiento rápido), buena resistencia a la abrasión, elasticidad óptima. Densidad 1.14gr/cm³.

Red sometida a tratamiento **EuroRed FIX** que consiste en intensos procesos de vapor y calor (termofijado), que evitan el encogimiento natural de las fibras de nylon y aumenta significativamente la resistencia a la abrasión.

PROPIEDADES

TENACIDAD

○ ○ ○ ○ ● 8.2 gr/Dn

RESISTENCIA
A LA ABRASIÓN

○ ○ ○ ○ ● Muy buena

MATERIAL

Nylon + FIX



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIÁMETRO (mm)

○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1,3	1,8	2,0	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
8842	8843	4840/3	4840/4	4840/4.5	4840/5	4840/5.5	4840/6	4840/7	4840/8

METRAJE (mts/Kg)

600	400	280	180	140	105	90	75	60	30
-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----

RESISTENCIA DE ROTURA (Kg)

90	135	180	250	335	410	510	580	740	820
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

