



11.5 gr/Dn

OMEGA

Le produit en polyéthylène le plus résistant de notre catalogue et du marché.

Monofilament de polyéthylène de 11,5 gr/dn. Construction compactée, comme le Polytit Compact, avec une résistance supérieure de 15 %

PROPRIÉTÉS

TÉNACITÉ ○ ○ ○ ○ ● 11.5 gr/Dn

RÉSISTANCE À L'ABRASION ○ ○ ○ ○ ● Très haute

MATÉRIEL Polyéthylène



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DIAMÈTRE (mm)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1,3 1,8 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0

MÉTRAGE (mts/kg)

769 555 296 238 143 96 56

RÉSISTANCE À LA RUPTURE (KG)

85 116 208 294 410 624 989

